

Descrição

Primário pigmentado baseado em copolímero acrílico. Boa opacidade e bom poder de enchimento. Excelente resistência à alcalinidade e excelente aderência aos suportes minerais. Boa capacidade de selagem de manchas.

Utilização

Recomendado para exteriores e interiores. Utiliza-se em obra nova sobre a maioria dos substratos minerais ou em repintura para selagem e melhorar a aderência sobre pinturas envelhecidas.



Dados Técnicos

Cor	Branco e pigmentado
Aspetto da película seca	Mate
Densidade (25°C)	1,35 -1,40
Viscosidade (25°C)	100-105 KU
Teor em sólidos (peso)	49 ± 2 %
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C)	4 – 6 horas

Recomendações

Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.

Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Aplicação do Produto

- Deve aplicar usando uma Trincha, rolo ou pistola airless;
- Em pintura de raiz diluir o produto a cerca 10 – 15 % com água dependendo do tipo de substrato e da sua porosidade. Em repintura diluir o produto a cerca de 10%
- Entre demãos deve-se esperar 6 a 8 horas
- O rendimento teórico é de 10 a 14 m² / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
- A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Embalagem

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Higiene e Segurança



Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;

Pode causar sensibilização em contacto com a pele;

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico;

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.

Edição - 13/09/2019