FICHA TÉCNICA

brellclean

ESMALTE ACRÍLICO MATE

REF.3420

1. DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico para substratos como betão, cimento e madeira. Possuí uma boa lacagem e pode ser aplicado no interior e também no exterior, dada a sua resistência à intempérie.

2. USOS TÍPICOS

Produto formulado para a pintura de paredes interiores e exteriores quando se pretende um acabamento de elevada qualidade, assim como, uma maior resistência e lavabilidade do que com tintas aquosas tradicionais. Este produto é ideal para a pintura de cozinhas, casas de banho, cantinas, escolas, hospitais, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO: Mate
COR: Afinável
SUBSTRATO: Betão, Cimento e Madeira
PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha ou Rolo de pelo curto
RENDIMENTO PRÁTICO: 8-10 m^2/L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação).
TEMPO DE SECAGEM: (a 23ºC e 60% de humidade relativa), Secagem ao tacto: 10-15 min. / Secagem total: 4 horas
VISCOSIDADE A 20ºC: 0.200 – 0.300 Kg em Stormer
DENSIDADE A 20ºC: 1.30 ± 0.10 Kg/dm^3
TEOR DE SÓLIDOS: Aprox. 56% Peso
COV (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): Valor limite da UE para este produto (cat.A/a):100 g/L. Contém no máx. 9 g/L COV.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 2 anos armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

PREPARAÇÃO DE SUPORTES : Todos os suportes deverão apresentar-se secos, duros e isentos de gorduras, poeiras e outras substâncias contaminantes.

PAREDES NOVAS: Sobre paredes friáveis, pulverulentas e suportes alcalinos, após escovagem, deve-se aplicar uma demão de Primário. A reparação de imperfeições ou fissuras deve-se ser realizada com a massa seguida de aplicação com o primário para garantir a uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

PAREDES REPINTADAS: Deve ser feita uma escovagem de modo a retirar os excedentes de tinta velha mal aderente, reparando as zonas danificadas com a mssa, aplicando de seguida o primário, garantindo uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

PAREDES COM FUNGOS: Tratar de forma adequada com o Líquido anti fungos.

MADEIRAS NOVAS: Assegurar que a madeira a pintar está devidamente seca e prepará-la de forma a que esteja isenta de poeiras, gorduras e outras substâncias contaminantes. Aplicar uma demão de Subcapa Aquosa para Madeira.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA AMBIENTE: Superior a 5 ºC

HUMIDADE RELATIVA: Inferior a 80%

TEMPERATURA DO SUPORTE: 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até homogeneização completa

DILUIÇÃO: 1ª Demão: 20% I Restantes: 10%

APLICAÇÃO: Aplicar 2 a 3 demãos de BRELLCLEAN, após aplicação de primário. Recomenda-se que entre demãos seja realizado um ligeiro despolimento com uma lixa fina, de modoa garantir uma adequada aderência.

DILUENTE: Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado.

Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

*As caraterísticas deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio com o consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto contudo e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo,não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades porperdasou danos.