



FICHA TÉCNICA

**brellclean**

ESMALTE ACRÍLICO MATE  
**REF.3420**

## → 1. DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico para substratos como betão, cimento e madeira. Possui uma boa lacagem e pode ser aplicado no interior e também no exterior, dada a sua resistência à intempérie.

## → 2. USOS TÍPICOS

Produto formulado para a pintura de paredes interiores e exteriores quando se pretende um acabamento de elevada qualidade, assim como, uma maior resistência e lavabilidade do que com tintas aquosas tradicionais. Este produto é ideal para a pintura de cozinhas, casas de banho, cantinas, escolas, hospitais, etc.

## → 3. CARACTERÍSTICAS

**ACABAMENTO:** Mate

**COR:** Afinável

**SUBSTRATO:** Betão, Cimento e Madeira

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Trincha ou Rolo de pelo curto

**RENDIMENTO PRÁTICO:** 8-10 m<sup>2</sup>/L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação).

**TEMPO DE SECAGEM:** (a 23°C e 60% de humidade relativa), Secagem ao tacto: 10-15 min. / Secagem total: 4 horas

**VISCOSIDADE A 20°C:** 0.200 – 0.300 Kg em Stormer

**DENSIDADE A 20°C:** 1.30 ± 0.10 Kg/dm<sup>3</sup>

**TEOR DE SÓLIDOS:** Aprox. 56% Peso

**COV (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS):** Valor limite da UE para este produto (cat.A/a):100 g/L. Contém no máx. 9 g/L COV.

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:** 2 anos armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

## → 4. DADOS DE APLICAÇÃO

### 4.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**PREPARAÇÃO DE SUPORTES :** Todos os suportes deverão apresentar-se secos, duros e isentos de gorduras, poeiras e outras substâncias contaminantes.

**PAREDES NOVAS:** Sobre paredes friáveis, pulverulentas e suportes alcalinos, após escovagem, deve-se aplicar uma demão de Primário. A reparação de imperfeições ou fissuras deve-se ser realizada com a massa seguida de aplicação com o primário para garantir a uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

**PAREDES REPINTADAS:** Deve ser feita uma escovagem de modo a retirar os excedentes de tinta velha mal aderente, reparando as zonas danificadas com a massa, aplicando de seguida o primário, garantindo uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

**PAREDES COM FUNGOS:** Tratar de forma adequada com o Líquido anti fungos.

**MADEIRAS NOVAS:** Assegurar que a madeira a pintar está devidamente seca e prepará-la de forma a que esteja isenta de poeiras, gorduras e outras substâncias contaminantes. Aplicar uma demão de Subcapa Aquosa para Madeira.

### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

**TEMPERATURA AMBIENTE:** Superior a 5 °C

**HUMIDADE RELATIVA:** Inferior a 80%

**TEMPERATURA DO SUPORTE:** 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até homogeneização completa

**DILUIÇÃO:** 1ª Demão: 20% | Restantes: 10%

**APLICAÇÃO:** Aplicar 2 a 3 demãos de BRELLCLEAN, após aplicação de primário. Recomenda-se que entre demãos seja realizado um ligeiro despolimento com uma lixa fina, de modo a garantir uma adequada aderência.

**DILUENTE:** Água

## → 5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado.

Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

\*As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio com o consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto contido e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.